

F-391/2

2 K Acryl Polyurethan
High Build Primer

Page 1 from 1

PÅFØRING

High Build Acryl Polyurethan Primer med direkte vedhæftning på stål, galvanisering og aluminium. God dækkraft, hurtig tørring. Er overlakerbar efter 20-30 min. For at lette påføringen er produktet udviklet med langsomt fordampende fortynder, for at undgå sprøjtestøv på store overflader.

System opbygning på sandblæst overflader til Sa 2½ eller slyngrenset overflader, med:

F-391/2 2K Acryl Primer 150 my + URKI-VOC 6756 55-65 my eller

F-391/2 2K Acryl Primer 120 my + Alfa-Pur 3798 70-80 my

opfylder kravene i kategorien C4 Høj in henhold til ISO 12944 og det er certificeret af et eksternt uafhængigt laboratorium.

FYSISKE EGENSKABER

Vægtfylde ved 20°C (g/cc)	1,33 ± 1,46
Slibfinhed (μ)	30 - 40
Leverings viskositet ved 20°C	80 - 100 KU Stormer
% Tørstof indehold (vægt / volume)	63 % vægt; 45 % volume. (Blandet med hærder)
V.O.C. (g/l)	< 561 (Ready to use)
Produkt type	Acryl - Polyurethan - Zinkfosfat
Farve	Urki-System, Ral, NCS, o.s.v.

OVERFLADEFORBEREDELSE

Stål, jern, galvanisering og aluminiums overflader:

Skal aftørres med fedt og siliconfjerner SD-7/10.

Herefter slibes overfladen.

Hvis der ønskes større korrosion beskyttelse på stål eller jern skal der sandblæses til Sa 2½.

Eloxeret aluminium primes med F-286/2 2K Epoxy Shop Primer.

Plastik primes med 1K Plastik Primer PL/1895.

PÅFØRING INSTRUKTION



Hærder 5:1 vol. 20% tilsætning.:

E-225 Lang – E-224 Normal

E-216 Normal - E-202 Kort

Potlife: 3 timer

20-30" Kop pistol

30-40" Airless/Airmix

Ford nr.4

10% Fortynder

11 – 13 Dyse

Tørretid 20 C.

30 min. E-216-E-224-E-225

15-20 min. E-202

Fortynder 15-20% tilsætning:

Urkisol-8229 Standard, 3700 Lang, 3750 Extra Lang

Række evne (m²/l)	4 - 5 (100 my)
Glans 60°-60°	>3-7%
Over lakerebar	20-30 min.