

Alfa-Pur 3798 Glans 80

2K DTM UHS Anti-Korrosion
One Coat Acryl Polyurethan
Emalje

PÅFØRING

Anvendes til lakering af køretøjer, lastbiler, busser, industrikøretøjer, traktor, maskiner og stål konstruktioner.

Alfa-Pur 3798 UHS emalje har direkte vedhæftning på stål, galvanisering og aluminium.

Alfa-Pur 3798 er en Anti korrosion emalje som kan bruges uden primer, med god dækkraft og hurtig tørring.

System opbygning på sandblæst overflader til Sa 2½ eller slyngrenset overflader, med:

Alfa-Pur 3798 med påføring af 90-100 my opfylder kravene i kategorien C3 Høj in henhold til ISO 12944.

Alfa-Pur 3798 med påføring af 90-100 my opfylder kravene i kategorien C4 Lav in henhold til ISO 12944.

Alfa-Pur 3798 med påføring af 120-130 my opfylder kravene i kategorien C4 Medium in henhold til ISO 12944.

F-391/2 2K Acryl Primer 100 my + Alfa-Pur 3798 55-65 my opfylder kravene i kategorien C4 Høj in henhold til ISO 12944.

FYSISKE EGENSKABER

Vægtfylde ved 20°C (g/cc)	1,17 ± 1,36
Slibfinhed (µ)	5 - 10
Leverings viskositet ved 20°C	75 - 85 KU Stormer
% Tørstof indehold (vægt / volume)	59 % vægt; 44 % volume. (Blandet med hærder)
V.O.C. (g/l)	< 420 (Ready to use)
Produkt type	Acryl - Polyurethan - Zinkfosfat
Farve	Urki-System, Ral, NCS, o.s.v.

OVERFLADEFORBEREDELSE

Stål, jern, galvanisering og aluminiums overflader:

Skal aftørres med fedt og siliconfjerner SD-7/10.
Herefter slibes overfladen.

Hvis der ønskes korrosion beskyttelse på stål eller jern
skal der sandblæses til Sa 2½.

Eloxeret aluminium primes med F-286/2 2K Epoxy Shop Primer.

Plastik primes med 1K Plastik Primer PL/1895.

PÅFØRING INSTRUKTION



Hærder 5:1 vol. 20% tilsætning.:

E-225 Lang - E-224 Normal
E-216 Normal - E-202 Kort

Potlife: 2 timer

45-60" Kop pistol
30-40" Airless/Airmix
Ford nr.4

5-10% Fortynder
09 - 11 Dyse

Tørretid 20 C.

E-216-E-224-E-225 3 timer
E-202 2 timer.

Fortynder 20-25% tilsætning.:

Urkisol-8229 Standard, 3700 Lang, 3750 Extra Lang

Tørretid 60 C.

E-216-E-224-E-225 30 min.
E-202 20 min.

Række evne (m²/l)	5 - 6 (80 my)
Glans 60°-60°	>30 %
Over lakerebar	24 timer luft tørring / 3 timer ovn tørring.